

PARKER

 fondo turapori per parquet

PALCHERINA

 vernice poliuretana per parquet
lucida o satinata

Parker è un fondo poliuretano trasparente da catalizzare al 100% (1:1) prima dell'uso, con lo specifico catalizzatore per Parker; è un prodotto indicato per la verniciatura di base del parquet grezzo (legno nuovo oppure legno vecchio pulito fino al grezzo).

Parker è facile da applicare, asciuga velocemente, ha un ottimo potere riempitivo e la superficie trattata risulta di facile carteggiatura.

Con l'applicazione di Parker si ottiene una superficie perfettamente uniforme, liscia, protetta ed idrorepellente; il trattamento può essere terminato con l'applicazione della vernice trasparente lucida o satinata (Palcherina).

MODO D'USO:

- Assicurarsi che le superfici da trattare siano carteggiate, pulite ed asciutte.
- Agitare bene i barattoli prima di miscelare al 100% (1:1) la vernice (parte A) con il relativo catalizzatore (parte B); il prodotto, una volta miscelato, è pronto per l'uso.
- Applicare 1 mano di prodotto a pennello oppure a rullo (la miscela dei 2 componenti deve essere applicata entro 1 ora).
- Lasciare asciugare il prodotto per 12 ore, carteggiare finemente la superficie e terminare il trattamento con la vernice per parquet trasparente di finitura lucida o satinata (Palcherina).

CARATTERISTICHE:

- Applicare il prodotto a temperatura ambientale compresa tra 10° e 25°C.
- **Resa media teorica-indicativa:** 7/10 mq. con 1 lt. (sensibilmente variabile in relazione al tipo di legno trattato).
- **Residuo secco della miscela A+B:** 50%.
- **Tipo di legante:** resine poliuretatiche da catalizzare.
- **Tipo di solventi:** miscela-poliuretana.
- **Peso specifico:** 1,00.
- **Essiccazione:** superficiale 2 ore - completa 24 ore (variabile in relazione alla temperatura ed all'umidità ambientale).
- **Carteggiabile e sovraverniciabile:** dopo 12 ore.
- **Durata della miscela A+B:** 1 ora.



CAPACITÀ (lt.): 1
IMBALLO (pz): 6

Palcherina è una vernice poliuretana a 2 componenti da catalizzare al 100 % di finitura lucida o satinata, trasparente ed antingiallente; è un prodotto specifico indicato per il trattamento e la protezione del parquet e delle superfici pedonabili di legno in genere.

Palcherina è di facile applicazione, ottima dilatazione ed alta copertura; lascia una pellicola protettiva, resistente agli urti ed ai graffi.

È una vernice che cristallizza, ottenendo un'eccezionale durezza superficiale e resistenza all'usura. La superficie trattata con Palcherina risulta morbida al tatto ed idrorepellente, non assorbe lo sporco ed è di facile pulizia.

Palcherina mette in evidenza la naturale bellezza del legno e la mantiene nel tempo.

È un prodotto indicato per tutti i casi in cui è richiesta una notevole resistenza meccanica (piani da cucina, banchi da lavoro, pedane, ecc...).

MODO D'USO:

- **Su parquet da rinnovare:** per favorire l'adesione, carteggiare ed asportare tutta la vecchia pellicola di vernice che non è fortemente ancorata alla superficie.
- Assicurarsi che le superfici da trattare siano carteggiate, pulite ed asciutte.
- Agitare bene i barattoli prima di miscelare al 100% (1:1) la vernice (parte A) con il relativo catalizzatore (parte B); il prodotto, una volta miscelato, è pronto per l'uso.
- **Applicazione:** 1/2 mani di prodotto su legno nuovo già trattato con una mano di fondo turapori per parquet (Parker); 1 mano su legno già verniciato da rinnovare.
- Applicare strati sottili e regolari di prodotto ad intervalli di 24 ore usando un pennello piatto e largo oppure un rullino a pelo corto (la miscela dei 2 componenti deve essere applicata entro 1 ora); si consiglia di effettuare una leggera carteggiatura prima di ogni applicazione.

CARATTERISTICHE:

- Applicare il prodotto a temperatura ambientale compresa tra 10° e 25°C.
- **Resa media teorica-indicativa:** 8/10 mq. con 1 lt.
- **Residuo secco della miscela A+B:** 50%.
- **Tipo di legante:** resine poliuretatiche da catalizzare.
- **Tipo di solventi:** miscela-poliuretana.
- **Peso specifico:** 1,00.
- **Essiccazione:** superficiale 2 ore - completa 48 ore (variabile in relazione alla temperatura ed all'umidità ambientale).
- **Carteggiabile:** dopo 24 ore.
- **Opacità:** satinata 40 gloss.
- **Pedonabile:** dopo 24 ore.
- **Durata della miscela A+B:** 1 ora.



CAPACITÀ (lt.): 1
IMBALLO (pz): 6